



ワールドフォームシリーズ

[一液性硬質ウレタンフォームカートリッジ]

吐出専用ガンとノズル（一回使い切り）を兼用で使えるタイプ

ワールドフォーム

- 特徴 -

- ◎ 環境に優しいノンフロンです。
- ◎ ハンドリング性が優れ、使いやすくなっています。
- ◎ 断熱の他、防塵、防音、絶縁、防臭に効果があります。
- ◎ 自己接着力があります。

- 発注単位および入数 -

本商品は 1Box (15 本入)単位での発注になります。



ガン使用时



ノズル使用时

パッケージ

1Box	15 本/約 14kg
1Box Size	(W)230 x (H)320 x (L)370mm
色調	アイボリー・グリーン・ピンク

ワールドクリーナー

フォームを使った後は必ず専用クリーナーで使用したガンなどを
フォームが硬化する前に洗浄してください。

フォームが硬化してしまいますとワールドクリーナーでは
フォームを取り除くことはできません。

- 使用方法 -

1. クリーナーキャップを取り外して、専用の噴射ノズル(赤色)を利用してフォームのバルブを洗浄します。
2. クリーナーを吐出専用ガンに装着して吐出専用ガンの内部に残っている残余フォームを除去します。
3. クリーナーを吐出専用ガンから分離して吐出専用ガンの外部に付着してフォームもクリーナーで洗浄します。



- 発注単位および入数 -

本商品は 1Box (20 本入)単位での発注になります。

- パッケージ -

1Box	20 本
------	------

ワールドフォームガン

専用ガンは人体工学的にデザインされ大変使いやすい仕様になっております。
調整ネジがついており、充てん量を簡単に調節でき、天井や壁などの隙間など狭い角の部分までも迅速で簡単に施工することができます。



- 特徴 -

- ◎ 調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。
- ◎ 調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。
- ◎ 2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。
- ◎ 引き金にロック機能がついており、無意識にフォームが噴射されることを防ぎます。
- ◎ フォームが入っている缶を専用ガンに装着した後、引き金を1～2秒くらい引いて専用ガンの中の空気を除去してから使ってください。
- ◎ 使用後は常に調整ネジを閉めておいてください。
- ◎ 新しいフォーム缶に取り換える際はフォームが固まらないうちに迅速に取り換え作業を行ってください。
- ◎ フォームが完全に固まらないうちに専用のワールドクリーナーを使って専用ガンの内外部を洗浄してください。

- 発注単位および入数 -

本商品は1本単位での発注になります。

- 使用方法 -

- ・ 施工する部分の埃、油気、汚染物などを除去し、施工箇所周りは養生テープなどを使って養生する。
- ・ ウレタンフォームの効果を最大限に引き出すためにはすべての施工箇所と発泡したフォームに霧吹きなどを使い、水で軽く湿らせる。
- ・ 特に乾燥した季節には接着力及び発泡状態が顕著に低下するので霧吹きを使って下さい。
- ・ 保管する際は正立冷暗保管し、使用時には倒立状態で使用する。（下の写真参考）
- ・ 使用する前は缶を20回ほど良く振って使用すること。
- ・ 吐出専用ガンやアダプターチューブを缶に装着した後、缶を倒立させ、引き金を押して使用する。
- ・ フォームが完全に膨らむと吐出時の約1.5～2倍くらいに膨らむので充填させる量は必ず必要体積の半分くらいにする。
- ・ フォームが完全に固まった（完全効果は約24時間後）後、必要ない部分はカッターナイフで削ったり、やすり加工も可能。
- ・ 吐出ガンタイプの製品は使用後、必ずウレタンフォーム専用のワールドクリーナーを使って吐出専用ガンの内外部、ノズル、バルブなどに付着したり残ったフォームを除去する。

（フォームが硬化するとワールドクリーナーで除去することができないため、必ず硬化する前に除去して下さい。目安としては表面硬化（発泡後約10分）が起きる前に洗浄して下さい）

- 使用上のご注意 -

- ◎ 使用の際は20℃～30℃の範囲でご使用ください。
- ◎ カートリッジ内にて液が混合されています。20回以上、よく振ってからご使用ください。
- ◎ 火に向かって使用したり、火の中に缶を捨てないでください。
- ◎ 火気の近くで使用しないでください。
- ◎ 40℃以上の場所で保管しないでください。
- ◎ 密閉された室内で使用しないでください。
- ◎ 使用後、残存ガスが残らないようにして捨ててください。

製品仕様

ワールドフォーム

作業可能温度	+5℃～30℃（最適作業温度：+20℃）
密度	20～30kg/m ³
圧縮強度	10～20N/cm ²
熱伝導率	0.030～0.040W/mk
表面硬化時間（20℃、60%RH）	10～15分
内部硬化時間（20℃、60%RH）	40～60分
完全硬化時間（20℃、60%RH）	20～24時間
燃焼性(Fire Class)	DIN4102 B3
発泡容量	30～40L（最適条件時：20℃、60%RH）
吹出後の発泡倍率	1.5～2倍
有効期間	製造日より12ヶ月（5℃～20℃の冷暗所にて正立状態で保管すること）
内容量	750ml
缶サイズ	φ71mm × (L)285mm
使用ガス	LPG / DME
製造国	韓国

ワールドクリーナー

製品名	ワールドクリーナー
内容量	550ml
成分	アセトン
缶サイズ	φ68mm X (L)225mm
使用ガス	LPG

お問い合わせ EDFS エディフィス 省エネテック株式会社

電話番号: 0422-26-6922 | メール: contact@edfs.co.jp | Web: www.edfs.co.jp

