

透湿防水シート

3層構造の透湿防水ルーフィングシート
十分な強度と優れた防水性を発揮

ウートップ® トリオ WÜTOP® Trio


品番.0681 001 001



▶ 特長

- ・ 暴風にも十分耐える高い強度
- ・ アスファルトより大幅に軽量、手にベタつかず作業効率が大きく向上
- ・ 熱による変形がほとんど無い
- ・ 濡れても滑りにくい素材を使用
- ・ ドイツ工業規格のほか、JIS規格にも適合

雨水や雪の侵入を遮り、屋内の水蒸気を屋外へ逃し結露を防ぐ。



▶ 製品仕様

項目	計測値	試験方法基準
引張強度	縦217N、横172N	JIS L 1096
つづり針保持強さ	23°C: 縦93N、横99N -5°C: 縦118N、横121N	JIS A 6930
透湿性(透湿抵抗)	0.694 (m ² ・s・Pa/μg)	JIS L 1099 (A-1)
透湿度	827.1 (g/m ² ・24h)	JIS A 6111
防水性	36 Kpa	JIS L 1092
熱収縮性	長手方向:0.14% 幅方向:0.12%	JIS A 6013
防滑性(滑り係数)	乾燥: 0.73 湿潤: 0.75	JIS A 1454
耐熱温度	-40 ~ +80°C	自社試験
耐火性	B1(石膏ボード等の建材と同等の耐火性)	EN* 13501-1
シート重量	145g/m ²	EN 1849-1

上記の値は計測値です。保証値ではありません。

*EN: 欧州標準化委員会規格

幅	長さ	面積	重量	入数
1.5 m	50 m	75 m ²	11,25kg	24巻/パレット

- ▶ 上を歩いても滑りにくい素材を使用、濡れた場合でもほとんど変わらない防滑性能
- ▶ 熱による収縮はわずか0.1%、しわやそり、層間剥離発生の恐れなし
- ▶ 室内側に壁用調湿気密シート「ウートップDB2」(品番0681 000 004)を施工することで、結露発生の恐れが更に減少、カビの原因を防止
- ▶ 各種JIS規格に準拠した性能テストを実施済み
- ▶ ドイツ屋根施工業者協会(ZVDH)*の品質基準に合格
*ドイツ全土の屋根工事業者が加盟する業界団体。屋根工事に関する施工基準の制定も行う。
- ▶ ドイツをはじめ欧州各国では、数多くの施工実績あり

販売代理店

エディフィス省エネテック株式会社
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-32-3
三鷹産業プラザアネックス2F
T:0422-26-6922 F:03-6740-1943

関連商品

ウラソール®

ウートップシリーズ施工専用テープ
品番 0992 700 050

ウラソール® 釘穴シールテープ
釘穴シール性を高める専用テープ
品番 0992 700 050

ウートップ®WRD

屋根シート専用接着剤
品番 0893 700 115

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。